

SIAMM_EFECTO ATERCIOPELADO**DESCRIPCIÓN:**

Recubrimiento decorativo en base acuosa, formulado con resinas y pigmentos metalizados especiales.

PROPIEDADES

- SIAMM reproduce fielmente, dependiendo del ángulo de incidencia de la luz, el aspecto estético de los antiguos terciopelos.
- La viscosidad y las especiales características del producto evitan problemas de juntas y sobreposiciones durante los trabajos de aplicación.
- No contiene ninguna sustancia potencialmente peligrosa ni para las personas ni para el medio ambiente.
- Bajo olor.

USOS

Está especialmente indicado su uso en interior sobre superficies previamente preparadas.

DATOS TÉCNICOS

Color	Base Gris / Oro y colores de carta.
Densidad	1,15 ± 0.03 Kg / litro.
Viscosidad	140-160 poises. (Brookfield RVT a 20º C, Sp.6, 20)
Volumen en sólidos	32%.
Rendimiento	10-12 m ² / litro.
Tiempo de secado	30 – 45 minutos a una humedad relativa del 50%.
Acabado	Satinado aterciopelado con reflejos metalizados.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Sobre soporte previamente preparado, aplicar 1 ó 2 manos de SIAMM TEIDE BASE, diluido con un 20-30 % de agua, de un tono similar al color del acabado de SIAMM con el que se desee pintar.
- Aplicar SIAMM de modo irregular, con una llana de tamaño mediano de acero inoxidable, hasta recubrir toda la superficie. Antes del secado, repasar con la llana hasta obtener el efecto aterciopelado deseado.
- Para proteger y hacer lavable el SIAMM, se puede aplicar encima una mano del barniz acrílico protector COTIZ.
- La limpieza de útiles de trabajo y herramientas se realiza con agua.
- **APLICAR SIEMPRE CON A TEMPERATURA SUPERIOR A LOS 7°C E INFERIOR A LOS 30°C. LA HUMEDAD RELATIVA AMBIENTAL NO DEBE SER SUPERIOR AL 80%.**

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

- Es necesario que la superficie este completamente igualada y nivelada, de lo contrario se precede a aplicar uno o dos tendidos de PLASVAL ESTÁNDAR.
- Las superficies a imprimir deben estar secas, limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas (grasas, polvo, aceites y/o derivados,...).
- Preparar las superficies aplicando una o dos manos de ECOFOND de un color similar al fondo del estuco diluidas al 15% con agua limpia y potable.

SUPERFICIES PINTADAS:

- Si la pintura está en mal estado o descascarillada, hay que eliminar la pintura vieja y mal adherida mediante una espátula y dejar la superficie completamente nivelada empleando PLASVAL RENOVACIÓN.
- Después proceder como si fuesen paredes nuevas.
- Si la pared está completamente nivelada y la pintura bien adherida, hay que lijar la superficie de pintura para matizarla y facilitar el anclaje.
- Aplicar SIAMM según el procedimiento descrito.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.