# BARNIZ TINTE

| | |
|---|---|
| **Descripción del Producto** | Barniz tinte para madera, de alta calidad y decoración a base de resinas alcídicas modificadas |
| **Carta de Colores** | Barniz Tinte para Madera |

## *Características Técnicas*

| | |
|---|---|
| Color | Incoloro, castaño, roble, nogal, caoba, cerezo, palisandro, miel y sapely |
| Aspecto | Brillante |
| Secado al tacto | 4-6 horas, según tipo de madera y condiciones ambientales |
| Repintado | A las 24 horas |
| Rendimiento | 15 - 18 m²/l, mano, según estado de la superficie |
| Diluyente | DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250 |
| Almacenamiento | Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales |

## *Propiedades*

Se aplica sin dificultad, extendiendo y penetrando fácilmente en las maderas.
Penetrante
Poder de relleno
Acabado con equilibrada dureza y elasticidad, decorativos, duraderos, nobles, brillantes y lavables
Resistente a las dilataciones y contracciones de la madera
Colores sólidos

## *Aplicaciones*

Adecuado para protección y decoración de superficies de madera en interiores y excepcionalmente en exteriores.
Adecuado para teñido de madera.
Adecuado para restauración y embellecimiento de muebles en general.

## *Modo Empleo*

Remover bien el contenido del envase
Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
Aplicación a: Brocha y pistola

### Preparación de Superficies

Sobre superficies sin barnizar: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
Sobre superficies en maderas barnizadas o pintadas ya, envejecidas y deterioradas: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior
Resalta las vetas de la madera al aplicar directamente el Barniz Tinte.
Si se desea tonalidades suaves y uniformes aplicar la primera capa de BARNIZ TINTE INCOLORO.
Se obtienen tonalidades más oscuras al aplicar otra capa del mismo color.
Si con 1 manos se obtiene el tono deseado aplicar la 2ª con Incoloro.

## *Otros Datos*



***Oficinas centrales*** */ Headquarters / Siège social*
*San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain*
*Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com*

| | |
|---|---|
| Envasado | 0.375L y 0.75L |

***Observaciones***

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.*



***Oficinas centrales*** */ Headquarters / Siège social*
*San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain*
*Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com*