

IMPRIMACION MULTI-USO ECOBARP AL AGUA



Descripción del Producto Imprimitación al agua a base de resinas especiales de máximas prestaciones
Proporciona preparaciones de gran adherencia y sellado en diferentes sustratos



Características Técnicas

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Secado al tacto	30-60 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 4-6 horas
Rendimiento	8 - 10 m ² /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 6 meses, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

- Propiedades antioxidantes
- Facilidad de aplicación
- Gran poder de cubrición
- Facilita adherencia de capas posteriores de acabado
- Adherencia sobre diferentes sustratos.
- Composición en medio acuoso
- Mínimo olor
- Buen comportamiento con el medio ambiente.

Aplicaciones

Adecuado para protección y adherencia de superficies de acero galvanizado, acero laminado en frío, aluminio, latón, cobre y otras aleaciones ligeras, yeso, escayola y madera.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- A brocha y robot: tal y como viene en el envase o diluyendo ligeramente con Agua.
- A pistola airless, ajustar viscosidad con Agua.

Preparación de Superficies

Limpiar y lijar si es necesario para eliminar polvo, grasas, aceites, humedad, pinturas viejas o en mal estado.
Aplicar una o varias capas hasta cubrición del sustrato

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Otros Datos

Envasado 0.375L, 0.75L, 4L y 15L

COVS GR/L

59.6

Observaciones

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 17-05-2016 Esta ficha anula todas las anteriores.