

PLIOBARP ELÁSTICO



Descripción del Producto Revestimiento impermeabilizante, elástico y de alta calidad a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez.

Carta de Colores [Carta de colores Revestimientos para fachadas INTACTA](#), RAL K-7, NCS Selección 980, NCS Index 1950, NOVA 720, NOVA 2024, EUROTREND



Características Técnicas

Color	Blanco y colores
Aspecto	Semimate
Secado al tacto	4 - 8 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 12 -24 horas
Rendimiento	5-7 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Al secar forma una membrana continua, elástica, impermeable, protectora y perfectamente adherida al soporte
- Absorbe las tensiones y deformaciones de la superficie donde está aplicado
- Penetra profundamente en grietas y fisuras
- Aplicable en grandes superficies sin problemas de juntas
- Muy permeable a la humedad interior del sustrato
- Acabado impermeables
- Aplicable con distintos espesores, según las necesidades requeridas.
- Resistente a la alcalinidad de los sustratos, a la intemperie, a los cambios térmicos y a los pequeños movimientos de obras
- Resistente a la degradación y envejecimiento producido por la polución ambiental (anticarbonatación)

Aplicaciones

Adecuado para impermeabilización, protección y decoración de fachadas de superficie de hormigón, morteros, muros y en general cualquier superficie vertical exterior..., especialmente indicados en superficies que oscilan o tienden a producirse fisuras o grietas y requieran alta protección al exterior..

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas uniformes
- Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola airless

Preparación de Superficies

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
Sobre superficies nuevas y morteros de cemento sin salitre aplicación de mínimo 3 capas cruzadas: la primera diluida al 5 % de agua, resto al uso o ligeramente diluida.
Restaurar grietas y fisuras con mezcla de ARENA y cubrir con banda tela fibra de vidrio.
Sobre superficies blandas (morteros en mal estado) o con salitres, cal y revestimientos en mal estado: Eliminar las partes blandas, desmenuzables, desconchadas y humedades..., eliminar la cal y salitres, sellar adecuadamente con SELLAFOND y

proceder como en el caso anterior

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar en tiempo de niebla o lluvia

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

No aplicar con humedad superior a 80% HR.

No es conveniente aplicar a pleno sol y con temperaturas elevadas del soporte

Otros Datos

Envasado 4L, 15L

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 26-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.