VIKING

Descripción del Producto	Esmalte sintético de alta calidad y decoración a base de resinas alcídicas con características especiales y pigmentos de alta solidez
Certificados	Reacción al fuego norma UNE-EN 13501-1 clasificado como B-s 2, d 0
Carta de Colores	Carta de colores Esmalte al agua, Carta de colores Barpsint Esmalte Sintetico, Carta de colores Esmaltes Antioxidantes, RAL K-7, NCS Index 1950, NOVA 2024, EUROTREND
Certificados	Plantilla de informe

Características Técnicas

Color	Blanco, Negro y colores según carta
Aspecto	Brillante y satinado
Secado al tacto	3 - 4 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 24 horas
Rendimiento	12 - 14 m²/l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

Extraordinario brillo y blancura, no amarillea
Facilidad de aplicación
Sin descolgados
Excelente nivelación
Poder de relleno
Cubrición
Acabado con óptima relación dureza y elasticidad
Resistente a la intemperie
Resistente a roces, desgaste y lavados
Acabado adherentes, duraderos, suaves y de gran finura y nobles

Aplicaciones

Adecuado para decorar y proteger superficies interiores y exteriores como: Puertas, barandillas, vallas, balcones, verjas, ventanas, sillas y mesas, instalaciones industriales, maquinaria agrícola, radiadores, barcos, obras públicas y otros objetos del hogar, etc... Cubre todas las necesidades del profesional y del ama de casa

Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase
Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
A brocha y rodillo: tal y como viene en el envase o diluyendo con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
A pistola aerográfica y airless: ajustar a viscosidad con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Preparación de Superficies

Sobre superficies sin pintar: Lijar, limpiar y eliminar el polvo, grasa, aceites, óxido, ceras, pequeñas imperfecciones, etc...
Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar
Sobre madera y yeso aplicar IMPRIMACION SELLADORA BLANCO

Oficinas centrales / Headquarters / Siège social
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Sobre hierro y acero aplicar MINIO SINTETICO NARANJA o IMPRIMACION ANTIOXIDANTE BLANCO
Sobre galvanizados y metales ligeros aplicar IMPRIMACION MULTI-ADHERENTE BLANCO
Aplicar a continuacion dos capas mínimo del producto y dejando el tiempo de repintado entre capas

Otros Datos

Envasado	0.750L, 4L, 20L

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 06-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.

Oficinas centrales */ Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com