



MASILLA TAPAGRIETAS

Enlucido de alisado y retapado. Rellena los defectos de la madera.
Rectifica defectos de los soportes dejándolos lisos y perfectos.

SOPORTES

- Yeso, cemento, pintura plástica tradicional.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado normal
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Aplicable en capa fina
- Rellena los defectos de la madera
- Rellena los poros de la madera
- Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes, ...)
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

INTERIOR



EMBALAJE



Palet de 66 sacos de 15 Kg.



Palet de 35 cajas de 4x5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12x1 Kg.



Agua de amasado

0.38 a 0.43 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.60 m²



6.0 – 7.0



Espesor máximo por capa

1 mm



Adherencia

>0,5 MPa sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A1 – No combustible



Vida útil

6-7 H



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y pintura: 4 – 6H
Escayola: 3 – 4H



Granulometría

300 micras