

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

ALISAR Y RETAPAR EN EXTERIORES



Rellenado de cavidad con espátula estrecha (6-7 cm) sobre fondo de yeso o pintura tradicional.

01



PASTA - LISTO AL USO

INTERIOR / EXTERIOR

ESPESOR MÁXIMO POR CAPA

1 mm PARA ALISAR

10 mm PARA RETAPAR

CLASIFICACIÓN

SEGÚN NORMA UNE 48313: 2008 EX

G₃E₅S₂V₂W₂A₀C₀

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla lista al uso extrablanca y ultraligera para el alisado y retapado de pequeños defectos sobre soportes absorbentes o semiabsorbentes. Presenta un secado rápido con ausencia de merma o fisuración en cualquier espesor.

SOPORTES

- YESO
- ESCAYOLA
- CEMENTO
- PINTURAS TRADICIONALES
- PLACAS DE YESO
- MADERA

PROPIEDADES Y USOS

- EXTRABLANCO
- ULTRALIGERA
- NO DESCUELGA
- NO MERMA
- APLICABLE EN CAPA FINA Y EN ESPESOR
- PERMITE UN TRABAJO RÁPIDO, EFICAZ Y FÁCIL
- GRAN PODER DE CUBRICIÓN
- TACTO PARTICULAR ACOLCHADO Y SEDOSO
- SECADO RÁPIDO CON AUSENCIA DE MERMA Y FISURACIÓN
- RECUBRIMIENTO ANTI-CONDENSACIÓN
- REDUCTOR DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

ALISAR Y RETAPAR EN EXTERIORES

APLICACIÓN EN OBRA

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte. Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento con **RX-524 CLEAN MUSG**. Si el soporte presenta trazas de salitre, procederemos a su eliminación con **RX-523 CLEAN SAL**.

Los fondos de naturaleza pulverulenta deben ser consolidados con un fijador (línea **FIJAPREN**), puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: **queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento**. Si los soportes presentan oquedades, deben ser rascados y eliminados hasta llegar al fondo consistente, aplicando posteriormente un fijador (línea **FIJAPREN**) para eliminar trazas de polvo. El soporte consistente es aquel conformado habitualmente por ladrillo, cemento, yeso vivo o por cualquier otro material, siempre que pueda soportar el peso y tensión de las capas posteriores aplicadas, sin disgregarse o sufrir alteración en su estructura.

Si observamos la presencia de fisuras, deberemos sanearlas, es decir, abrirlas y fijar el interior de las mismas con un fijador (línea **FIJAPREN**), dejar secar al menos 4 horas y a continuación rellenarlas hasta enrasarlas. Si las fisuras son estructurales, se requiere la creación de juntas perimetrales en la fachada, con el fin de absorber y/o derivar el movimiento.

MODO DE EMPLEO

1. Producto listo al uso.
2. Ablandar la pasta trabajándola con la paleta.
3. Depositar la masilla ligera sobre el soporte a reparar con la ayuda de una espátula.
4. Para el retapado de cavidades, se recomienda emplear una espátula de tamaño medio, que permita presionar bien hacia el interior del hueco. En los casos donde sea posible, procurar que el ancho de la espátula sea ligeramente superior al tamaño de la cavidad.



■ Soporte pulverulento.



■ Imprimación del soporte con FIJAPREN AL DISOLVENTE



■ Fondo viejo mal adherido



■ Humedades y microorganismos sobre soporte

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

ALISAR Y RETAPAR EN EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (S/ITE CI/53-L)	0.50 (pasta g/ml)
Comportamiento al fuego	D - s2- d0 Combustible
Granulometría	200 µm - Media
pH (S/ITE CI/18-L)	8 - 9
Dureza shore C (S/ITE CI/22-L)	75
Conservación	12 meses
Limpieza herramientas	Con agua

TIEMPO DE SECADO (S/ITE CI/52-L)

SOPORTE	ESPESOR MEDIO	TIEMPO
Absorbente	Capa de 1 mm	2 H Aprox. EN SUPERFICIE
Absorbente	Capa de 1 mm	3 H Aprox. EN PROFUNDIDAD


RENDIMIENTO (S/ITE CI/62-L)

kilogramos de pasta aplicados por m ² en 1 mm de espesor	0.45 - 0.50
---	-------------

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - CATEGORÍA 11

LÍMITE COV	CONTENIDO COV
140 g/l (2007) - 140 g/l (2010)	0.23 g/l máximo

EMBALAJE



FORMATO	4 L	0.500 L	0.235 L	0.310 L
UD. /CAJA	-	18	18	12
PALETS	120 BOTES	45 CAJAS	80 CAJAS	130 CAJAS

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea **RUALAIX** está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° C y 35° C.

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

ALISAR Y RETAPAR EN EXTERIORES

PRIMEROS AUXILIOS-MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca provocar el vómito.

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura y humedad ambiental).
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Aconsejamos leer detenidamente el apartado **PREPARACIÓN DEL SOPORTE**.
- Emplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- Admite acabados con todo tipo de revestimientos y pinturas tradicionales. No emplear epoxi, poliuretanos o cualquier otra pintura base disolvente, que pueda remover el enlucido. Ante la duda, aconsejamos la realización de un test sobre el enlucido, previo al pintado.
- No aplicar en condiciones de humedad elevada.
- Nunca aplicar sobre superficies heladas, recalentadas, con humedad o en días con riesgo de lluvias.
- No es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas viejas que puedan desprenderse con la aplicación del enlucido.
- Cuando el producto se aplica al exterior, debe protegerse con un recubrimiento permeable al vapor de agua.
- El departamento técnico de **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán acompañados de un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

BAIXENS ESPAÑA

POL.IND.MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE

14, RUE DU PONT, NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL

AVENIDA DA OLIVENÇA,5
2450109 NAZARE (PORTUGAL)
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA

VIA PIETRO NENNI,36
46019 CICOGNARA-MANTOVA (ITALIA)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.baixens.com
www.bulova-pennelli.com