

SOETAM S-2000

Mate Interior Exterior

Pintura plástica mate de fácil aplicación. No amarillea. Olor muy suave. Transpirable.

Campos de aplicación

Para el pintado de techos y paredes en Interiores. Con un excelente poder cubriente, una gran blancura y una calidad garantizada. Antimoho.

Datos técnicos

Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	1,62
Secado:	30 minutos Repintado: 2 - 4 horas
Diluyente:	Agua
Rendimiento:	8 - 9 m ² . /litro. (según superficie)

Variaciones de temperatura, humedad, grosor... etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc.

2.004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COVs 29 g/l.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo y "airless"
Diluyente: agua (20% la 1ª capa para superficies absorbentes y 5-10% como capa única.)
Limpieza de utensilios: con agua, lo antes posible una vez usados.

PREPARACION DE SUPERFICIES:

Superficies no pintadas:

- **Yeso, cemento, cal:** Consolidar el soporte con fondo fijador correspondiente.
- **Hierro:** Proteger con Imprimación antioxidante.
- **Madera:** Preparar con selladora para madera.

Aplicar una vez seco el tratamiento previo, una o dos capas de SOETAM S-2000.

Superficies ya pintadas:

Si la pintura aplicada anteriormente está en buen estado, aplicar directamente la pintura sin diluir.

Si la pintura aplicada anteriormente se encuentra en mal estado, eliminar esta pintura en su totalidad, imprimir con fijador correspondiente y posteriormente aplicar una o dos capas de SOETAM S-2000.

PRECAUCIONES

- ◆ No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.
- ◆ Preservar los envases de las heladas.

Fecha Edición Julio-2004.